



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011)

N. 5

Rev. 10 del 08/2024

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Pietrischetto 4/7.

Nome commerciale, lotto e stabilimento di produzione sono inchiostriati sull'imballo o redatti sul documento di accompagnamento.

2. Usi previsti: aggregato calcareo per il confezionamento di calcestruzzo (UNI EN 12620), conglomerati bituminosi (UNI EN 13043) e per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242).

3. Fabbricante: Zugaro Guido & C. S.a.s. nello stabilimento di via Pescomaggiore n°1, 67100 L'Aquila (AQ), Italia.

4. Mandatario: Assente.

5. Sistemi di VVCP: sistema 2+.

6. Norma armonizzata: UNI EN 12620, UNI EN 13043 e UNI EN 13242.

L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato, secondo il sistema 2+:

- a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
- b) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPR-1378.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione					
	UNI EN 12620		UNI EN 13043		UNI EN 13242	
Forma dei granuli	FI ₁₅		FI ₁₀		FI ₂₀	
Granulometria	2/6	Gc85/20	2/6	Gc85/20	2/6	Gc80/20
Massa volumica dei granuli	>2,600 Mg/m ³		>2,600 Mg/m ³		>2,600 Mg/m ³	
Contenuto di fini	f1,5		f1		f2	
Qualità dei fini	-		-		Non nocivi	
Percentuale di particelle frantumate	-		C _{100/0}		C _{90/3}	
Affinità ai leganti bituminosi	-		>80%		-	
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅		LA ₂₅		LA ₂₅	
Resistenza alla levigabilità	NPD		PSV ₄₃		-	
Resistenza all'usura	M _{DE20}		M _{DE20}		M _{DE20}	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD		-		-	
Resistenza allo shock termico V _{LA}	-		0,95%		-	



Cloruri	<0,1%	-	NPD
Solfati solubili in acido	As _{0.2}	-	As _{0.2}
Zolfo totale	<0,1%	-	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e di Indurimento del calcestruzzo	Assenti	-	-
Costituenti che alterano la velocità di presa e di Indurimento di miscele con leganti idraulici	-	-	Assenti
Assorbimento di acqua	1%	1%	1%
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	NPD	NPD
Rilascio di altre sostanza pericolose	Assenti in base all'esame petrografico	Assenti in base all'esame petrografico	Assenti in base all'esame petrografico
Rilascio di metalli pesanti	-	NPD	NPD
Durabilità al gelo-disgelo	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Durabilità alla reazione alcali-silice	RA ₀	-	-

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Zugaro Guido & C. S.a.s.

L'Aquila, 20 agosto 2024

Amministratore delegato
Berardino Zugaro
ZUGARO GUIDO & C. s.a.s.
 Via Pescomaggiore snc
 67100 PAGANICA - L'AQUILA
 Tel. 0862 68643
 C.F. e P. I.V.A. n. 02083930669

CE
1305

Zugaro Guido & C. S.a.s., via Pescomaggiore n°1, 67100 L'Aquila (AQ), Italia.

11

1305-CPR-1378

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo
Pietrischetto 4/7

Forma dei granuli	Fl ₁₅	(Fl)
Granulometria	2/6 G _{c85/20}	(d/D)
Massa volumica dei granuli	>2,600	(Mg/m ³)
Contenuto di fini	f _{1,5}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₂₅	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	M _{DE20}	
Composizione/contenuto		
Cloruri	<0,1	(%C)
Solfati solubili in acido	As _{0.2}	
Zolfo totale	<0,02%	(%S)
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Assenti	
Contenuto di carbonato	NPD	
Stabilità di volume		
Ritiro per essiccamento	NPD	
Contenuto di carbonato	NPD	
Assorbimento di acqua	1%	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Durabilità gelo/disgelo	WA ₂₄₁	
Durabilità alla reazione alcali-silice (espansione a 336 h)	RA ₀	